

# JeFa Struktur-Quarz-Fein

**Produktbeschreibung:**

Dekorputz, auch ohne Schlussanstrich im Innenbereich geeignet. Oder weiß pigmentierte, gut deckende Spezialgrundierung. Abtönbar, lösemittelfrei, für innen und außen. Optimaler Untergrund für Mineral-, Silikat- und Kunstharzputze. Griffige Oberfläche, auf der sich alle Strukturputze (z. B. Roll-, Reibe- und Kratzputz) leicht aufziehen und strukturieren lassen. Untergrundbeschichtung für Anstrichtechniken mit Dispersionsfarben, Dispersions-Silikatfarben und Lasuren.

**Eigenschaften:**

- Dekor-Quarz auf mineralischer Basis
- Fein strukturiert – Korngröße bis 0,5 mm
- Weiß deckend
- Für Innen und außen
- Hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- Frei von Konservierungsmitteln

**Farbtöne:**

Weiß sowie eine Vielzahl Farbtöne über das JeFaColor Farbmisch-System

**Bindemittelbasis:**

Kaliwasserglas/Kunststoffdispersion

**Verbrauch:**

ca. 350 - 400 g/m<sup>2</sup>

Verbrauchswerte sind untergrundabhängig und durch Probeauftrag am Objekt zu ermitteln.

**Untergrundvorbereitung:**

Anwendbar auf mineralischen Untergründen (z. B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton), Gipskarton- und Gipsfaserplatten und Dispersionsfarbenanstrichen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Stark saugende, sandende und krei- dende Untergründe mit uno Hydro-Tiefgrund LF vorbehandeln. Löcher und Unebenheiten mit uno MUR Super-Haftspachtel oder uno Füllspachtel ausbessern. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18 363 zu beachten.

**Verarbeitungstechnik:**

JeFa Struktur-Quarz-Fein kann mit Farbroller, Bürste oder Pinsel verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung mit dem Spritzgerät ist die max. Korngröße von 0,5 mm zu beachten. Nach vollständiger Durchtrocknung (ca. 8 Stunden – je nach Untergrundbeschaffenheit und Umgebungsbedingungen), können die gestrichenen Flächen beschichtet werden. Nachfolgende Spachtelarbeiten nicht mit gipshaltigen Produkten, sondern mit Dispersionsspachtelmassen durchführen. Bei Bedarf kann JeFa Struktur-Quarz-Fein mit max. 5 % Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Typen) abgetönt werden.

Um Ansätze zu vermeiden, müssen zusammenhängende Flächen nass in nass aufgetragen werden.

**Verarbeitungstemperatur:**

Luft- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C.

## Trockenzeiten:

- durchgetrocknet und belastbar: nach ca. 3 bis 4 Tagen.
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder niedriger Temperatur wird die Trocknung entsprechend verzögert.

## Technische Daten:

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Farbtöne:                               | Standard-Weiß         |
| Dichte:                                 | 1,6 g/cm <sup>3</sup> |
| Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke: | sd-Wert < 0,04 m      |
| pH-Wert                                 | Ca. 11                |
| EU-VOC-Grenzwert                        | =30g/l (2010)         |
| VOC-Inhalt                              | Max: 1 g/l            |
|                                         |                       |
| GISCODE:                                | BSW10                 |

*Bei den obigen Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte. Durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe können konkrete Werte einzelner Chargen minimal abweichen ohne aber die Eignung des Produktes zu beeinflussen.*

## Abtönen:

abtönbar über das JeFaColor Farbmisch-System

## Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

## Lagerung:

Trocken, kühl und frostgeschützt in geschlossenen Originalgebinden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Max. Lagertemperatur von 25°C nicht überschreiten. Angebrochene Gebinde gut verschließen und alsbald verarbeiten.

## Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Materialreste als Abfälle von Farben/Lacken auf Wasserbasis bei einer Sammelstelle für Altfarben/-lacke gemäß EAK-Nr. 080112 entsorgen.

## Packungsgrößen:

- Standard: 15 kg – Kunststoff-Eimer

## Hinweise:

Bei mechanischer Belastung der Beschichtungsoberfläche kann es bei dunklen, intensiven Farbtönen aufgrund der verwendeten, natürlichen Füllstoffe zu sich heller abzeichnenden Farbtonveränderungen an diesen Stellen kommen. Die Produktqualität und Funktionalität werden dadurch nicht beeinflusst. Insbesondere bei intensiven Farbtönen können alternativ Latexfarben mit höheren Glanzgraden eingesetzt werden. Dadurch wird eine Erhöhung der Reinigungsfähigkeit der Oberfläche und der mechanischen Beständigkeit in stark frequentierten Bereichen erreicht.

Nur Material gleicher Produktions-/ Chargennummer für durchgehende Flächen verwenden.

Angebrochene Gebinde bzw. verdünntes Material kurzfristig verarbeiten! Umweltschonende Konservierungsmittel erlauben nach Anbruch nur eine kurze Lagerung.

## Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung. Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Anzufordern unter [info@wagner-putze.de](mailto:info@wagner-putze.de). Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten!